SCPGEOTEK
1505, rue Dickson, Montréal (Québec) H1N 3T4, suite 101
Tél. : 514 282-8162

COMPILATION DES RÉSULTATS DES ESSAIS SUR GRANULATS

Client:	9403-2273 Québec inc.	**Numéro de dossier:**	5758
Projets:	Carrière Urbaine Montréal-Ouest		
	Certificat de conformité_MG-112	**Date de la révision:**	27 mars 2023

RENSEIGNEMENT SUR LES MATÉRIAUX

Type:	Sable naturel	**Calibre:**	MG-112	**Tonnes total:**	25000
Provenance:	Sablière Sainte-Marie Salomé				

ÉCHANTILLON (LC-21-010)

☐	6,1	☐	6,2	☑	6,3
☐	6,4	☐	6,5	☐	6,6

N° d'Échant.	**Date d'Échant.**	**Prélevé Par**	**Tonnage Cumul. Approx.**	**Analyse Granulométrie** (LC 21-040) **Pourcentage** (%) **Passant** (tamis en mm)														
				112	**80**	**56**	**40**	**31,5**	**20**	**14**	**10**	**5**	**2,5**	**1,25**	**0,630**	**0,315**	**0,160**	**0,080**
5758_MG112_01	2023-02-27	D.S.	2500	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	44	4,9
5758_MG112_02	2023-02-27	D.S.	2500	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	67	6,1
5758_MG112_03	2023-02-27	D.S.	2500	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	35	4,0
5758_MG112_04	2023-02-27	D.S.	2500	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	54	5,3
5758_MG112_05	2023-03-13	D.S.	2500	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	64	8,9
5758_MG112_06	2023-03-13	D.S.	2500	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	44	4,2
5758_MG112_07	2023-03-13	D.S.	2500	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	62	4,6
5758_MG112_08	2023-03-13	D.S.	2500	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	44	3,3
5758_MG112_09	2023-03-13	D.S.	2500	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	46	3,5
5758_MG112_10	2023-03-13	D.S.	2500	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	51	4,4
Exigence selon la norme BNQ 2560-114 | DTNI-10C	**Moyenne**			**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**99**	**51**	**4,9**
	Exigences:	Minimum		100								12						0,0
		Maximum		100								100						10,0

Remarques:

Préparé par:	M. Gregory Periera, T.P.	**Approuvé par:**	M. Gregory Pereira, T.P.	**Date:**	27 mars, 2023

(2020-03-17)

SCPGEOTEK
1505, rue Dickson, Montréal (Québec) H1N 3T4, suite 101
Tél. : 514 282-8162

COMPILATION DES RÉSULTATS DES ESSAIS SUR GRANULATS

Client: 9403-2273 Québec inc.
Projets: Carrière Urbaine Montréal-Ouest
Certificat de conformité_MG-112

Numéro de dossier: 5758
Date de la révision: 27 mars 2023

RENSEIGNEMENT SUR LES MATÉRIAUX

Type: Sable naturel **Calibre:** MG-112 **Tonnes total:** 25000
Provenance: Sablière Sainte-Marie Salomé

ÉCHANTILLON (LC-21-010)

☐	6,1	☐	6,2	☑	6,3
☐	6,4	☐	6,5	☐	6,6

N° d'Échant.	Date d'Échant.	Prélevé Par	Tonnage Approx.	Micro-Deval *LC 21-070* (%)	Los Angeles *LC 21-400* (%)	M.D. + L.A. (%)	Micro-Deval (Fin) *LC 21-101* (%)	Friabilité *LC 21-080* (%)	Bleu de méthylène *LC 21-255*	Proctor modifié *BNQ 2501-255*	Teneur en matières organiques *LC 31-228*
5758_MG112_01	2023-02-27	D.S.	2500				26	23	0,05	1 725 kg/m3 @ 9,3 %	0,25
5758_MG112_06	2023-03-13	D.S.	15000				29	20	0,05		0,29
5758_MG112_10	2023-03-13	D.S.	25000				31	22	0,04		0,22
			Moyenne:				**29**	**22**	**0,05**	**n/a**	**0,25**
			Exigences:				**≤ 35 %**	**≤ 40 %**	**≤ 0,20**	**n/a**	**≤ 0,80**

Remarques:

Préparé par: M. Gregory Pereira, T.P. **Approuvé par:** M. Gregory Pereira, T.P. **Date:** 27 mars, 2023

(2020-03-17)